



Cire d'abeilles solide



Propriétés	SILAWAX est une cire liquide élaborée à base de cire d'abeilles naturelle et de solvants organiques. Les bois traités sont protégés contre l'humidité de l'air, respirent, et, après polissage, sont solides au toucher, et faciles à entretenir. SILAWAX cire d'abeilles solide donne l'effet naturel du bois et permet l'obtention une finition décente, légèrement colorée, d'un mat satiné.
Domaines d'application	Pour le traitement des bois naturels à l'intérieur comme lambrissages, meubles, armoires, ainsi que tous objets en bois qui ne sont pas souvent sollicités par leur usage.
Préparation	Le support doit être propre, sec et exempt de vernis et de résine. Les surfaces salies sont d'abord nettoyées à fond et séchées. Le bois décapé, raboteux, brossé ou nouveau, est d'abord enduit d'une couche de fond, et ensuite faire un léger ponçage pour arriver avec SILAWAX à une surface uniforme et résistante au toucher. SILAWAX ne se prête pas pour des surfaces laquées. Ces dernières doivent être ôtées complètement.
Méthodes d'application	SILAWAX s'applique avec un chiffon blanc libre de peluches (ballot) régulièrement et en mince couche dans le sens des fibres du bois, en un ou deux fois. Avant utilisation, les tampons doivent être légèrement imprégnés de térébenthine ou de White Spirit. Après un séchage de 12 heures, la surface peut être brossée ou polie avec un chiffon afin d'obtenir un polissatiné. Par chauffé au bain-marie, SILAWAX cire d'abeilles solide devient liquide, et peut également être appliqué au pinceau.
Système d'application	1 x Couche de fond avec SILACEL fond dur ou BLEND [®] -SIL vernis pour bois WV-490 incolore (pour fond absorbant) 1 à 2 x SILAWAX cire d'abeilles solide incolore suivant l'absorptivité du bois
Séchage	◆ Sec au toucher et recouvrable après 8 à 12 heures ◆ Séchage complet et praticable après 2 à 3 jours (dépend de la quantité appliquée et de la capacité d'absorption du fond)
Dilution	SILAWAX est prêt à l'emploi. Si quand même nécessaire ajouter de l'huile de térébenthine.
Rendement	10 à 12 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Chiffon
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du Sangayol, du diluant universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 9 et 4,5 kg, ainsi que de 800 et 400ml.
Conservation	SILAWAX se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Solide



Densité	0,90 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	40 ± 1 %
Liant de base	Combinaison de cire d'abeilles - cires
Aspect	Mat soyeux, satiné par polissage
Teintes	Incolore – légèrement brunâtre.
Précaution	Contient des solvants inflammables. Ne pas chauffer sur des flammes ouvertes.
Régistration	CPID 277668
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p>