

STRUKTUR ACRYL

Description : Mastic élastoplastique prêt à l'emploi, sans solvant, avec surface à l'aspect crépi, pour boucher les fissures de surfaces en crépi et de maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur. Fabriqué à partir de polymères de haute qualité à base d'eau. FALCOACRYL ne contient aucun solvant, ce produit est certifié EC1plus selon GEV.

Utilisation : **STRUKTUR ACRYL** est un mastic de réparation acrylique qui adhère sur les supports secs, humides et absorbants et peut être peint après 24 heures. Il est également résistant aux intempéries et au vieillissement ; peu de retrait. Protéger de la pluie jusqu'à la formation d'une peau.



Caractéristiques techniques

Poids spécifique	env. 1,76 g/cm ³	Temps de formation de la peau	15 - 30 minutes
Dureté Shore A (climat normal)	env. 25	Durcissement complet	1 à 4 semaines selon la température, l'humidité et le diamètre
Changement de volume	env. -10 %	Température de pose	+ 5°C à + 40°C
Surface durcie	Structure rugueuse et granuleuse	Résistant aux températures	- 25°C à + 80°C
Compatibilité avec peintures	Compatible avec la plupart des peintures, autocontrôle nécessaire	Température de stockage	+ 10°C à + 25°C
		Stockage / Temps de conservation	18 mois/à partir de la date de fabrication

Utilisation : Ouvrir les fissures en forme d'entonnoir, s'assurer que les bords sont fermes ; enlever les parties friables. Humidifier les surfaces. Injecter le produit (sans bulles d'air) dans la fissure, lisser si nécessaire. Protéger le produit appliqué de la pluie jusqu'à formation d'une peau. Le produit frais se nettoie facilement à l'eau.

À noter : Le mastic acrylique de réparation à structure ne convient pas aux joints de dilatation ! Ne convient pas pour des joints soumis à de fortes sollicitations.

Remarque : Respectez l'obligation de prudence générale lors de la manipulation de produits chimiques. Ne pas laisser à la portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Le cas échéant, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Durée de conservation : 18 mois avec cartouche non ouverte et stockage au frais et à l'abri du gel.

Nos directives techniques ont pour but de vous conseiller au mieux de nos connaissances ; elles sont basées sur des séries de tests fiables et une expérience pratique. Nous considérons que les informations et données qu'elles contiennent sont fiables, mais elles ne sont pas contractuelles. Avant d'utiliser ce produit, il est conseillé à l'utilisateur d'effectuer des tests appropriés pour s'assurer que le produit remplit les conditions requises. La dernière fiche technique du produit, que vous pouvez nous demander, s'applique. En outre, nous renvoyons à nos conditions générales de vente.